

# ELASTOFLEX® SA V

## TIRAS DE TAPAJUNTAS AUTOADHESIVAS

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las Tiras de Tapajuntas Elastoflex® SA V son rollos cortados en fábrica de membrana Elastoflex SA V que cuentan con la tecnología Autoadhesiva patentada de Doble Compuesto de ADESO®. El compuesto de asfalto modificado Estireno-Butadieno-Estireno (SBS) es aplicado a la capa superior mientras que un compuesto autoadhesivo agresivo es aplicado en la capa inferior. Las Tiras de Tapajuntas Elastoflex SA V están compuestas de una capa de fibra de vidrio reforzado de alto desempeño para asegurar una excelente estabilidad dimensional. Las Tiras de Tapajuntas Elastoflex SA V tienen un acabado con una película de poliolefina en la cara superior y una película de protección de liberación dividida que protege el adhesivo en la cara inferior.

### APLICACIONES TÍPICAS

- Diseñadas para aplicaciones en las que el uso de soplete de propano es indeseable o prohibido.
- Aplicaciones incluyen construcción nueva, retechado e instalación de reparación BUR.
- Para uso como barreras de aire y humectación en el trabajo de acabado, tiras de inicio, tapajuntas de borde de goteo, ajuste para cubierta de sobre vertical y horizontal y para tratamiento de uniones.

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Excelente adherencia a largo plazo y aplicación a múltiples sustratos y capas base.
- Características físicas excepcionales y rendimiento a largo plazo.
- Flexibilidad a baja temperatura, resistente a desgarre y perforaciones.

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

MÉTODO DE PRUEBA	PROPIEDAD	VALOR ASTM
ASTM D5147	Carga Máxima a 23+/-2°C (73.4+/-3.6°F), MD y XMD, min, kN/m (lbf/pulg.)	5.3 (30)
ASTM D5147	Alargamiento a 23+/-2°C (73.4+/-3.6°F), MD y XMD, min (%)	2
ASTM D5147	Resistencia al Desgarre a 23+/-2°C (73.4+/-3.6°F), min, N (lbf)	156 (35)
ASTM D5147	Flexibilidad a baja temperatura, max, °C (°F)	-18 (0)
ASTM D1970	Adhesión a madera contrachapada a 40°F, min, lbf/ft ancho	2.0
ASTM D1970	Adhesión a madera contrachapada a 75°F, min, lbf/ft ancho	12.0
ASTM D1970	Capacidad de sellado alrededor de clavo	pasa
ASTM D1970	Integridad de impermeabilidad después de flexibilidad a baja temperatura	pasa
ASTM D1970	Impermeabilidad de la unión de solapa	pasa

### DATOS DEL PRODUCTO

Cobertura (Aprox.) por caja ..... 200 pies<sup>2</sup>  
 Peso (Aprox.) ..... 95 lbs  
 Grosor (Nominal) ..... 2.0 mm; 80 mils  
 Cajas/Paleta ..... 20

Tamaño de rollo		
Rollo AxL	Peso/Rollo	Rollos/Caja
4" x 66'	8.8 lbs	(10 rollos)
6" x 66'	13.3 lbs	(6 rollos)
9" x 66'	20.0 lbs	(4 rollos)
13" x 66'	26.7 lbs	(3 rollos)
18" x 66'	40.0 lbs	(2 rollos)

### ESTÁNDARES APLICABLES

- ASTM D1970; ASTM D6163
- ASTM E2578 – Barrera de Aire
- Clasificación UL para su uso en techos clase A, B o C, según se mencionan en el UL más reciente del "Directorio de Materiales y Sistemas para Techo"
- Aprobado por Factory Mutual
- ICC ESR-2018
- Aprobado por Código de Construcción de Florida
- Aprobado por Código de Miami Dade
- TDI



### GARANTÍA DEL PRODUCTO

Las membranas para techos comerciales Polyglass U.S.A., Inc. se pueden respaldar con una garantía del fabricante de hasta 20 años cuando se utilizan como parte de un sistema de techo de capas múltiples aprobado. Por favor, visite a su representante de ventas o técnico Polyglass U.S.A., Inc. para especificaciones y detalles.

PRODUCTOS ADESO

**POLYGLASS®**



www.polyglass.us

# ELASTOFLEX® SA V

## TIRAS DE TAPAJUNTAS AUTOADHESIVAS

### PLANTAS DE PRODUCCIÓN

- Fernley, NV
- Hazleton, PA
- Winter Haven, FL

### SEDE CORPORATIVA

Polyglass U.S.A., Inc.  
1111 West Newport Center Drive  
Deerfield Beach, FL 33442

[www.polyglass.us](http://www.polyglass.us)

Línea General: (888) 410-1375

(954) 233-1330

Servicio al cliente: (800) 222-9782

Servicio técnico: (866) 802-8017

**¿Preguntas?** [technical@polyglass.com](mailto:technical@polyglass.com)

**Exención de responsabilidad del producto:** A menos que sea incorporado en o sea parte de la garantía suplementaria del fabricante, Polyglass garantiza que su(s) producto(s) no tiene(n) defectos de fábrica que produzcan directamente derrames por un periodo de 2 años.

PRODUCTOS ADESO

Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) para los datos específicos y la manipulación de nuestros productos. Todos los datos facilitados se refieren a la producción estándar y se dan de buena fe dentro de las tolerancias de fabricación y pruebas aplicables.

Polyglass U.S.A., Inc. se reserva el derecho de mejorar y modificar sus productos en cualquier momento y sin previo aviso. Polyglass U.S.A., Inc. no se hace responsable del uso de sus productos en condiciones más allá de su propio control.

Para más información de los datos del producto y la garantía actual, visite [www.polyglass.us](http://www.polyglass.us)

Copyright ©2015 Por Polyglass U.S.A., Inc y todas los derechos reservados

Fecha de Edición: 10/15 • Doc# Elastoflex SA V Flashing

**POLYGLASS®**



[www.polyglass.us](http://www.polyglass.us)