

POLYBRITE® 95

RECUBRIMIENTO DE SILICONA PARA TECHO

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

PolyBrite 95 es un recubrimiento de silicona para techo, listo para usar, con base de disolvente y curado por humedad, disponible en blanco o teñido, que se cura para formar una membrana homogénea cuando se aplica sobre toda la superficie del techo. PolyBrite 95 ofrece la capacidad única de prolongar el ciclo de vida de los sistemas de techos nuevos y existentes, además de mantener la superficie fresca, proporcionando protección contra el sol ultravioleta y otras exposiciones climáticas.

USOS

- Protege e impermeabiliza una gran variedad de superficies de techo.
- Adecuado para usar en espuma de poliuretano pulverizada, la mayoría de los sistemas de techos metálicos, concreto y membranas monocapa termoplásticas y termoestables (puede ser necesaria una imprimación).
- Adecuado para usar sobre varias membranas de techo convencionales BUR y modificadas con polímeros con superficies lisas y minerales cuando se imprimen con imprimador epoxi PolyBrite 97X o imprimador acrílico/bloqueador de sangrado PolyBrite 98 de una parte. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Polyglass para obtener aclaraciones sobre superficies o condiciones inusuales del proyecto.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Excelente resistencia a la intemperie, incluyendo: radiación UV, temperaturas extremas, así como lluvia, hielo y nieve.
- PolyBrite 95 puede reducir los costos de energía disminuyendo la temperatura de la superficie del techo.
- Ofrece una alta resistencia a la tracción y alargamiento.
- Resistente a hongos y algas, incluso en altas temperaturas.

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

PROPIEDAD DE PRUEBA	VALOR DE PRUEBA	PROCEDIMIENTO DE PRUEBA
Envejecimiento acelerado a 8760 h (pasa/falla)	pasa	ASTM G53
Permeancia (perms)	5.9	ASTM E96 (procedimiento B)
Alargamiento (%)	250 ± 25	ASTM D2370
Resistencia a la tracción (psi)	475 ± 25	ASTM D2370
Dureza (Shore A)	50 ± 5	ASTM D2240
Viscosidad - grado de pulverización/granel (cP)	5,000–8,000	Brookfield® 4d/5 RPM/77°F
Viscosidad - grado de rodillo/cubo (cP)	8,000–12,000	Brookfield® 4d/5 RPM/77°F
Peso/galón (lb)	10.2	ASTM D2939
Peso de sólidos (%)	80 ± 2	ASTM D1644
Volumen de sólidos (%)	69 ± 2	ASTM D2697
Rango de estabilidad de la temperatura (°F)	-80–350	
Tiempo hasta libre de adherencia (horas, sujeto a temperatura/humedad)	1–4	ASTM D3960
COV (gm/l)	< 250	Calculado
Punto de inflamación (°F)	105	PMCC



ESTÁNDARES APLICABLES

- Cumple o excede los requisitos de la especificación estándar ASTM D6694 Recubrimiento de silicona de aplicación líquida.
- Cumple o excede los requisitos de ASTM C1305 Método de prueba estándar para la capacidad de puente de grietas de la membrana impermeabilizante de aplicación líquida.
- Clasificación UL: Archivo #R14571.
- Aprobado por FM.
- Puede usarse para cumplir con los requisitos del Título 24, Parte 6, Techo Frio de 2016 (blanco solamente).
- Enumerado en CRRC (blanco solamente).
- Protocolo NSF P151: Efectos sobre la salud de los componentes del sistema de captación de agua de lluvia. Véase la lista en www.nsf.org para las instrucciones de aplicación y secado para el uso de la captación de agua de lluvia (blanco solamente).
- Departamento de Seguros de Texas.
- Código de Construcción de Florida.
- Aprobado por control de productos de Miami-Dade.



EMPAQUE

- Balde de 5 galones (18.9 litros)
- Barril de 50 galones (189 litros)

COLORES

Los colores estándar son Blanco y Gris Kool. Los colores personalizados pueden estar disponibles bajo petición. Hable con su representante de ventas de Polyglass sobre los mínimos de los lotes y el tiempo de entrega requerido.

	Rated Product ID #: 0616-0014	
	Smooth	Rough
	Solar Reflectance Thermal Emittance	Initial / Aged Initial / Aged
	0.85 / 0.66	Not Rated
	0.85 / 0.90	Not Rated
<small>The ratings above are subject to CRRC rating program conditions, requirements and limitations. Visit coolroofs.org for important information and disclaimers about CRRC rating requirements and limitations. For the purposes of a CRRC rating, a rough substrate is defined as a surface that is equally coarse or coarser than a new (i.e., unweathered) #11 granulated modified bitumen sheet.</small>		

Índice de Reflectancia Solar (SRI) – Inicial: 106 • Intemperizado: 80



www.polyglass.us

POLYBRITE® 95

RECUBRIMIENTO DE SILICONA PARA TECHO

AGUA ESTANCADA

La química de la silicona, con la que se fabrican los revestimientos de techo Polyglass de silicona, no se ve afectada negativamente por el agua estancada o la exposición prolongada a la lluvia. Tenga en cuenta que las buenas prácticas de techado, los códigos de construcción y la Asociación Nacional de Contratistas de Techos (The National Roofing Contractors Association, NRCA) consideran indeseable la acumulación de agua en cualquier techo y recomiendan que todos los sistemas de techado se diseñen y construyan para garantizar un drenaje positivo (véase el Manual de techado e impermeabilización de la NRCA y cualquier ordenanza de código aplicable).

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie:

- Todas las superficies que van a recibir recubrimiento deben estar limpias, secas y libres de materia extraña como suciedad, aceite, grasa u otros desechos que puedan inhibir la capacidad de adherencia de los productos a instalar.
- Las superficies de metal que muestren óxido u otro tipo de oxidación, deben prepararse con esmeriladora o cepillo de alambre, según sea necesario para eliminar los contaminantes de la superficie.
- Los sistemas de techo existentes deben ser inspeccionados visualmente para ver si existen condiciones que puedan afectar adversamente la adhesión de rendimiento de los productos a instalar. Reparar cualquier deficiencia visible como grietas, ampollas y pandeo con la masilla elastomérica PolyBrite 72 o PolyBrite 73 y el tejido de poliéster PolyBrite.
- Inspeccionar visualmente todas las tapajuntas, bordes, drenajes, valles y penetraciones del techo metálicos y no metálicos y reparar según sea necesario para las condiciones del proyecto.
- No aplicar sobre superficies mojadas o visiblemente húmedas, o superficies previamente cubiertas con productos a base de alquitrán o acabados Kynar®.
- Las superficies de concreto curado con compuestos a base de cera/resina pueden inhibir la adhesión.

Aplicación:

- Agitar bien antes de aplicar. Precaución: Debido a la naturaleza combustible de este producto, no utilice un mezclador eléctrico.
- Se recomienda aplicar PolyBrite 95 con un pulverizador de alta presión para obtener una mejor apariencia y cobertura. También puede aplicarse con rodillo o brocha.
- Aplicar PolyBrite 95 a 20 mils húmedos (1.25 galones por 100 pies cuadrados) por capa. Las condiciones típicas de aplicación requieren que PolyBrite 95 se aplique en dos capas a 20 milésimas de pulgada húmedas por capa. Consulte a los Servicios Técnicos de Polyglass para conocer las tasas de aplicación de las membranas de techo específicas y las especificaciones de aplicación de cada trabajo.
- Las capas posteriores deben aplicarse dentro de las 48 horas siguientes a las aplicaciones anteriores para asegurar una adhesión completa y uniforme. El revestimiento debe aplicarse de manera uniforme y sin agujeros. Antes de aplicar una capa posterior de este producto, la capa anterior debe estar completamente seca y curada. Aplicar la segunda capa perpendicularmente a la primera.
- Aplicar sólo cuando la temperatura ambiente es de 50°F y está aumentando. El clima frío puede dar como resultado una aplicación desigual y un curado inadecuado del producto. No aplicar si hay una amenaza de inclemencias del clima dentro de las 4 horas siguientes a la aplicación. El tiempo de secado depende de la temperatura, la humedad y el espesor de la capa.
- No diluir este producto.
- Antes de utilizar este producto en membranas de recubrimiento nuevas (lisas o granuladas), se recomienda esperar 30 días para la intemperización.

Equipo de aplicación:

Este producto se puede aplicar con rodillo, brocha o pulverizador. Debido a la alta viscosidad del material, se debe utilizar una bomba de pintura sin aire de alta presión capaz de producir 5000 PSI. La bomba debe tener una salida mínima de 2.5 galones por minuto y ser alimentada por una bomba de transferencia de 5:1 para evitar la cavitación. Utilice siempre componentes clasificados para la presión de la bomba. Las mangueras deben estar

recubiertas con BUNA-N para evitar la contaminación por humedad. Las mangueras deben tener un diámetro interior de mínimo 3/4" y una presión de trabajo adecuada. La pistola de pulverización debe ser de alta presión (5000 PSI) con punta de pulverización de limpieza inversa, 0,029-0,035 y un ángulo de rociado de 50°. Se debe retirar cualquier filtro del equipo de pulverización o de la pistola. Los filtros son necesarios cuando se aplican acabados finos, pero no para los revestimientos de techo.

NO UTILICE la manguera que ha sido usada para acrílicos u otros revestimientos a base de agua ya que el revestimiento absorbe la humedad e inicia el proceso de curado de la silicona.

Almacenamiento y limpieza:

- Vida útil del producto: 12 meses desde la fecha de fabricación cuando se almacena entre 35°F y 75°F.
- No almacenar a temperaturas superiores a 120°F.
- Almacenar 24 horas a temperatura ambiente antes de aplicar.
- Seguir las recomendaciones normales de almacenamiento y manipulación de este producto antes y durante la aplicación.
- Mantener los envases tapados cuando no estén en uso.
- La limpieza del equipo de pulverización que contiene material no curado puede realizarse mediante el lavado con nafta VM&P o alcoholes minerales. PolyBrite 95 se cura reaccionando con la humedad y no debe dejarse en pistolas pulverizadoras, equipos de bombeo y mangueras durante períodos prolongados, a menos que el equipo contenga mangueras, accesorios y sellos de bloqueo contra la humedad. El equipo sin estos componentes transmitirá suficiente vapor de humedad para formar gradualmente material curado en las paredes de las mangueras y en las conexiones no selladas, lo que podría causar un aumento de la presión de operación y la restricción del flujo de material.

Sólo para uso profesional - Mantener fuera del alcance de los niños.

PLANTAS DE PRODUCCIÓN

- Fernley, NV
- Hazleton, PA
- Phoenix, AZ
- Waco, TX
- Winter Haven, FL

SEDE CORPORATIVA

Polyglass U.S.A., Inc.
1111 West Newport Center Drive
Deerfield Beach, FL 33442
www.polyglass.us

Línea general: (888) 410-1375
(954) 233-1330

Servicio al cliente: (800) 222-9782

Servicio técnico: (866) 802-8017

¿Preguntas? technical@polyglass.com

Exención de responsabilidad del producto: A menos que se incorpore o haga parte de una garantía suplementaria del fabricante, Polyglass garantiza su producto(s) contra defectos de fabricación que den lugar a que el producto no cumpla con las especificaciones durante un período de 12 meses.

Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) para datos y manipulación específica de nuestros productos. Todos los datos facilitados se refieren a la producción estándar y se dan de buena fe dentro de las tolerancias de fabricación y pruebas aplicables. El usuario del producto, y no Polyglass, es responsable de determinar la idoneidad y compatibilidad de nuestros productos para el uso previsto del usuario.

Para obtener los datos del producto y la información de garantía más reciente, visite www.polyglass.us

POLYGLASS®

www.polyglass.us