

POLYBRITE® 79

IMPRIMADOR TPO

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

PolyBrite 79 es un imprimador a base de solvente que cumple con los requisitos de COV, diseñado para mejorar la adhesión de recubrimientos para techo acrílicos y de silicona a la mayoría de las membranas de TPO envejecidas. Su color naranja permite una clara identificación para que el aplicador logre una aplicación completa y monolítica de la superficie.

USOS

- Adecuado para usar sobre membranas de TPO envejecidas.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Cumple con los requisitos de COV.
- Mejora la adhesión de recubrimientos para techo acrílicos y de silicona.
- Aplicación de una sola capa.
- Fácil de aplicar.
- Un solo componente.
- Secado rápido.
- La cobertura excepcional ofrece una solución rentable en comparación con varios productos de la competencia.

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

PROPIEDAD DE PRUEBA	VALOR DE PRUEBA	PROCEDIMIENTO DE PRUEBA
Volumen de sólidos (%)	6.5 ± 1.5	ASTM D1683
Punto de inflamación (°F)	116.6	PMCC
COV máximo (g/l)	42	Calculado
Peso/galón (lb)	10.5 ± 1	ASTM D1475

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie:

- Las superficies que van a recibir el imprimador deben estar limpias, secas y libres de cualquier materia extraña como suciedad, aceites, grasa u otros desechos que puedan afectar adversamente la adhesión de la imprimación a la superficie.
- Revisar todos los tapajuntas, bordes, desagües, valles y respiraderos y reparar según sea necesario.
- Hacer las reparaciones necesarias en el sustrato.
- No aplicar sobre superficies mojadas o visiblemente húmedas.
- Se recomienda realizar una prueba de adhesión en una pequeña sección del techo antes de la aplicación.

Aplicación:

- Mezclar bien antes de la aplicación.
- Proporción de aplicación: Aplicar a una proporción de 4-6 mils (300-400 pies cuadrados por galón).
- Aplicar con rodillo, brocha o pulverizador.
- Los tiempos de secado varían dependiendo de la tasa de aplicación, la temperatura y la humedad. El tiempo típico de secado es de 5 a 15 minutos.
- Una vez instalado, PolyBrite 79 debe recubrirse con el revestimiento elastomérico deseado en un plazo de dos semanas. Si PolyBrite 79 permanece expuesto durante más de dos semanas, es posible que sea necesario aplicar una capa adicional de PolyBrite 79.

Precauciones:

- Aplicar sólo cuando la temperatura ambiente esté entre 42°F y 120°F.
- No rendir.
- Evitar que se congele.
- Evitar respirar los vapores o nieblas.
- Usar con ventilación adecuada.
- Mantener este producto alejado del calor, las chispas o las llamas abiertas.
- No permitir que se fume en las áreas de uso o almacenamiento.



ESTÁNDARES APLICABLES

- Código de Construcción de Florida
- Aprobado por el Control de Productos del Condado de Miami-Dade



EMPAQUE

- Balde de 5 galones (18.9 litros)
- Tambor de 55 galones (208 litros)

COLORES

Orange



POLYGLASS®



www.polyglass.us

POLYBRITE® 79

IMPRIMADOR TPO

Almacenamiento y limpieza:

- La vida útil es de 24 meses si se almacena en los contenedores originales cerrados.
- Todos los contenedores deben mantenerse sellados cuando no estén en uso.
- Almacenar entre 40°F y 100°F.
- Si las temperaturas son frías, almacenar el producto en un área calentada durante la noche.
- NO CALENTAR CON LLAMA ABIERTA.
- Seguir las recomendaciones normales de almacenamiento y manipulación de este producto antes y durante la aplicación.
- Lavarse las manos con un limpiador de manos sin agua.
- Las herramientas y el equipo de aplicación pueden limpiarse con disolventes de alcoholes minerales inodoros. Recircular a través de las líneas y las pistolas del equipo de pulverización hasta que se elimine el recubrimiento residual.
- NO UTILIZAR AGUA NI DISOLVENTES RECUPERADOS.

Sólo para uso profesional: Mantener fuera del alcance de los niños.

PLANTAS DE PRODUCCIÓN

- Fernley, NV
- Hazleton, PA
- Phoenix, AZ
- Waco, TX
- Winter Haven, FL

SEDE CORPORATIVA

Polyglass U.S.A., Inc.

1111 West Newport Center Drive

Deerfield Beach, FL 33442

www.polyglass.us

Línea general: (888) 410-1375

(954) 233-1330

Servicio al cliente: (800) 222-9782

Servicio técnico: (866) 794-9659

¿Preguntas? technical@polyglass.com

Exención de responsabilidad del producto: A menos que se incorpore o haga parte de una garantía suplementaria del fabricante, Polyglass garantiza su producto(s) contra defectos de fabricación que den lugar a que el producto no cumpla con las especificaciones durante un período de 12 meses.

Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) para datos y manipulación específica de nuestros productos. Todos los datos facilitados se refieren a la producción estándar y se dan de buena fe dentro de las tolerancias de fabricación y pruebas aplicables. El usuario del producto, y no Polyglass, es responsable de determinar la idoneidad y compatibilidad de nuestros productos para el uso previsto del usuario.

Para obtener los datos del producto y la información de garantía más reciente, visite www.polyglass.us



www.polyglass.us