

POLYSTICK® TU P

BASE DE TEJA REFORZADA AUTOADHESIVA CON SUPERFICIE DE GRÁNULOS

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Polystick TU P es una base impermeabilizante autoadhesiva diseñada específicamente para usarse en aplicaciones de espuma adhesiva* o tejas fijadas mecánicamente. Utilizando la tecnología ADESO® de doble compuesto autoadhesivo, Polystick TU P cuenta con un compuesto superior de betún modificado con polímeros y un compuesto SBS (elastomérico) autoadhesivo patentado en la parte inferior. La capa protectora dividida protege el compuesto autoadhesivo permitiendo una fácil aplicación.

Los gránulos minerales utilizados en la superficie superior de Polystick TU P proporcionan la máxima resistencia al deslizamiento, así como un tiempo de exposición prolongado de hasta 36 meses*. La combinación del exclusivo revestimiento, el refuerzo de poliéster-vidrio y el grosor de la membrana hace que Polystick TU P sea una membrana extremadamente robusta y resistente a las rozaduras y las perforaciones, con tiempos de exposición muy largos.

Polystick TU P cuenta con el tratamiento adhesivo patentado SEAllap® aplicado en fábrica en las solapas de la membrana, lo que proporciona una rápida unión hermética.

Aunque Polystick TU P se ha diseñado como capa base para los revestimientos de tejas de arcilla y concreto, esta membrana también puede instalarse bajo las tejas de pizarra.

APLICACIONES TÍPICAS

- Aplicaciones de tejas de fijación adhesiva* y mecánica.
- En zonas de difícil acceso donde la sustitución del techo es complicada.
- En situaciones en las que la base puede estar expuesta durante períodos prolongados.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Tecnología patentada ADESO de doble compuesto autoadhesivo.
- Superficie diseñada para una mayor resistencia al deslizamiento.
- Tiempo de exposición prolongado de hasta 36 meses*.
- Resistente estera de poliéster-vidrio de 130 mils de grosor; resistente a las rozaduras y perforaciones.
- La robusta membrana resiste las exigencias de los techos de tejas pesadas.
- El compuesto asfáltico proporciona una excelente capacidad de sellado alrededor de los clavos.

DESCRIPTION TECHNIQUE**

Propiedades físicas	Método ASTM	Valor ASTM
Carga máxima, longitudinal y transversal, mín., kN/m (lbf/pulg.)	D5147	4.4 [25]
Alargamiento a rotura, mín. de porción de betún modificado [%]	D5147	10
Resistencia al desgarro, longitudinal y transversal, mín., N [lbf]	D5147	89 [20]
Permeabilidad al vapor de la humedad, máx., perms	E96	0.1
Adhesión a madera contrachapada a 40°F, mín., lbf/pies de ancho	D1970	2.0
Adhesión a madera contrachapada a 75°F, mín., lbf/pies de ancho	D1970	12.0
Capacidad de sellado alrededor de clavo	D1970	passer
Integridad de impermeabilidad después de flexibilidad a baja temperatura	D1970	passer
Impermeabilidad de la unión de solapa	D1970	passer
Resistencia al deslizamiento	D1970	passer

*Consulte el Código de Construcción de Florida y otros códigos locales, listados o requisitos de la AJ. Los códigos prevalecen sobre los requisitos y recomendaciones de Polyglass.

**Las propiedades en esta tabla son "tal como se fabrica" a menos que se indique lo contrario



DATOS DEL PRODUCTO***

Cobertura neta (aprox.)	100 pies ² (9.3 m ²)
Cobertura bruta	108 pies ² (10 m ²)
Peso (aprox.)	86 lbs (39 kg)
Grosor (nominal)	130 mils (3.3 mm)
Tamaño del rollo	32'10" x 39 3/8" (10 m x 1 m)
Rollos/Paleta	20

***Todos los valores son nominales en el momento de la fabricación.

ESTÁNDARES APLICABLES

- ASTM D1970
- ICC ESR-1697
- Código de Construcción de Florida
- Aprobado por el Condado de Miami Dade
- Departamento de Seguros de Texas



CÓDIGOS DE PRODUCTO

- PSTUP

POLYGLASS®



www.polyglass.us

POLYSTICK® TU P

BASE DE TEJA REFORZADA AUTOADHESIVA CON SUPERFICIE DE GRÁNULOS

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- Polystick TU P puede aplicarse directamente a la cubierta del techo cuando lo permita el Código, o a varios sustratos aprobados como los fieltros de techo tipo ASTM D226 y el aislamiento Polytherm. Para obtener información y requisitos adicionales sobre sustratos, consulte la publicación de Polyglass "Sustratos adecuados para membranas autoadhesivas (SA)".
- No aplicar directamente sobre tejas existentes u otras cubiertas de techo.
- Aplicar sólo cuando el sustrato esté seco y las temperaturas relacionadas con el proyecto (aire, cubierta de techo, membrana) sean 40°F o más.
- Cortar el Polystick TU P con una longitud adecuada y manejable antes de colocar.
- Extender el material plano en su lugar, comenzando por el punto más bajo. Superponer uniones mínimo 3" en la zona lateral negra de la solapa y las solapas finales mínimo 6".
- Retirar la mitad de la capa protectora del rollo y aplicar presión firme y uniforme desde el centro hacia los bordes exteriores. Retirar la capa protectora de la mitad restante del rollo y aplicar presión.
- Asegurarse de seguir todas las recomendaciones y los códigos de construcción locales con respecto al ancho de los materiales para hielo.
- Si se desea aplicar cobertura de techo completo, se requiere una ventilación adecuada de la estructura. Consultar a un profesional de diseño para los requisitos adecuados de ventilación. En aplicaciones que involucren áticos no ventilados o cubiertas con barreras radiantes, se recomienda una membrana de anclaje para permitir la ventilación y prevenir la creación de una condición de doble barrera de vapor.
- En aplicaciones de pendiente alta donde se requiera clavar por el revés, asegurarse de que todos los clavos están cubiertos por la siguiente membrana superpuesta.
- Polystick TU P debe cubrirse dentro de los 36 meses después de la instalación a menos que se limite de otra manera por la autoridad competente.
- Utilizar PolyPlus® 50 o PG 500 para sellar todos los extremos finales, detalles laterales y de canto, y cualquier condición, parches o detalles sobre los gránulos.
- Aplicar una capa de cemento sobre cualquier metal, rejillas de ventilación, chimenea y otros accesorios del techo.
- Usar en cualquier reparación de la capa de base antes de aplicar el recubrimiento final del techo.

PLANTAS DE PRODUCCIÓN

- Fernley, NV
- Hazleton, PA
- Phoenix, AZ
- Waco, TX
- Winter Haven, FL

SEDE CORPORATIVA

Polyglass U.S.A., Inc.
1111 West Newport Center Drive
Deerfield Beach, FL 33442

www.polyglass.us

Línea general: (888) 410-1375

(954) 233-1330

Servicio al cliente: (800) 222-9782

Servicio técnico: (866) 794-9659

¿Preguntas? technical@polyglass.com

Exención de responsabilidad del producto: A menos que sea incorporado o haga parte de la garantía suplementaria del fabricante, Polyglass garantiza que su producto(s) no tiene defectos de fábrica que produzcan directamente filtraciones por un periodo de 1 año.

Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) para datos y manipulación específica de nuestros productos. Todos los datos facilitados se refieren a la producción estándar y se dan de buena fe dentro de las tolerancias de fabricación y pruebas aplicables.

Polyglass U.S.A. Inc., se reserva el derecho de mejorar y modificar sus productos en cualquier momento y sin previo aviso. Polyglass U.S.A., Inc. no se hace responsable del uso de sus productos en condiciones más allá de su propio control. Para obtener los datos del producto y la información de garantía más reciente, visite www.polyglass.us.



www.polyglass.us