

POLYTACK

ADHESIVO DE CONTACTO DE ALTA ADHERENCIA

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Polytack es un adhesivo de bajo COV, de secado rápido, a base de disolvente y de alta adherencia, específicamente formulado para promover la máxima adhesión de las membranas autoadhesivas para aplicaciones en las que la adhesión es más difícil.

USOS

Adecuado para aplicaciones verticales a temperaturas normales y bajas (hasta 25°F (-4°C)). Se puede usar sobre concreto y unidades de mampostería de concreto (CMU), madera, metal y revestimientos de yeso con facetas de mallas de vidrio.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Adhesión agresiva
- Secado rápido
- Listo para usar; no se requiere mezcla o dilución
- Amplio rango de temperatura
- Cumple con el COV de California <250 g/l

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

PROPIEDAD DE PRUEBA	VALOR DE PRUEBA	PROCEDIMIENTO DE PRUEBA
Adhesión a concreto (lbs. por pulg. lin.)	> 20	ASTM D6511
COV (g/l)	226	Calculado

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie:

Todas las superficies que van a recibir el producto deben estar limpias, secas, libres de hielo y de cualquier contaminante que pueda inhibir la capacidad de adherencia del producto. La aplicación debe limitarse a un área que será cubierta por una membrana impermeabilizante el mismo día.

Aplicación:

Aplicar el producto con un rodillo de mecha mediana, con un rodillo de mecha de 3/8" (10 mm) o con brocha. Rendimiento: 250–425 pies² por galón estadounidense. Los sustratos porosos requerirán material adicional, reduciendo las tasas de cobertura para una adhesión adecuada. Deje secar durante 20 minutos a 75°F (24°C). El adhesivo está suficientemente seco cuando está pegajoso, pero no se transfiere cuando se toca. Las condiciones climáticas adversas y los tipos de sustrato poroso necesitarán un tiempo de secado adicional.


Limitaciones:

Solamente para uso externo en un área bien ventilada. Los sustratos deben estar limpios y secos. El producto no debe instalarse sobre agua estancada o encharcada, nieve o hielo. Usar en áreas bien ventiladas y evitar respirar los vapores. El disolvente de Polytack no es adecuado para usar con el aislamiento de poliestireno y lo dañará. No aplicar cuando haya lluvia inminente. Evitar que el producto se encharque ya que alargará el tiempo de secado. Las temperaturas frías prolongarán el tiempo de secado.

Almacenamiento y limpieza:

La vida útil es de 24 meses si se almacena en los contenedores originales cerrados. Almacenar entre 32°F y 100°F (0°C y 37°C). Proteger de la intemperie y no almacenar bajo la luz directa del sol.

Sólo para uso profesional - Mantener fuera del alcance de los niños.



EMPAQUE

- Balde de 5 galones (18.9 litros)

COLORES

Azul



POLYTACK

ADHESIVO DE CONTACTO DE ALTA ADHERENCIA

PLANTAS DE PRODUCCIÓN

- Fernley, NV
- Hazleton, PA
- Phoenix, AZ
- Waco, TX
- Winter Haven, FL

SEDE CORPORATIVA

Polyglass U.S.A., Inc.
1111 West Newport Center Drive
Deerfield Beach, FL 33442

www.polyglass.us

Línea general: (888) 410-1375
(954) 233-1330

Servicio al cliente: (800) 222-9782

Servicio técnico: (866) 802-8017

¿Preguntas? technical@polyglass.com

Exención de responsabilidad del producto: A menos que se incorpore o haga parte de una garantía suplementaria del fabricante, Polyglass garantiza su producto(s) contra defectos de fabricación que den lugar a que el producto no cumpla con las especificaciones durante un período de 12 meses.

Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) para datos y manipulación específica de nuestros productos. Todos los datos facilitados se refieren a la producción estándar y se dan de buena fe dentro de las tolerancias de fabricación y pruebas aplicables. El usuario del producto, y no Polyglass, es responsable de determinar la idoneidad y compatibilidad de nuestros productos para el uso previsto del usuario.

Para obtener los datos del producto y la información de garantía más reciente, visite www.polyglass.us