

MAPEPLAN® P TRIM STRIP

MEMBRANA DE PVC PARA TAPAJUNTAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mapeplan P Trim Strip está diseñada específicamente para utilizarse como una membrana de cobertura en los detalles de tapajuntas y bordes perimetrales de metal laminado de Mapeplan P Clad Metal. Mapeplan P Trim Strip también se instala con Mapeplan P FB Membrane para detalles de juntas extremas y para la instalación de parches. Mapeplan P Trim Strip es una membrana para techos reforzada con poliéster, con resistencia incorporada a productos químicos, a los rayos UV y al fuego. Se instala mediante soldadura por aire caliente con una soldadura mínima de 2" (50.8 mm).

APLICACIONES TÍPICAS

- Cobertura en Mapeplan P Clad Metal
- Solapes en Mapeplan PVC FB Membrane cuando sea necesario
- Parches en el techo

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Membrana reforzada flexible
- Disponible en blanco, beige y gris

DESCRIPCIÓN TÉCNICA*

Propiedades Físicas	Método ASTM	Valor ASTM	Desempeño Típico
Espesor general, mín.	D751	0.045" (1.14 mm)	0.060" (1.52 mm)
Espesor sobre la malla, mín.	D7635	0.016" (0.40 mm)	0.019" (0.48 mm)
Resistencia a la rotura, mín.	Método de Agarre D75	200 lbf/pulg (890 N)	200 lbf/pulg
Elongación a la rotura, mín.	Método de Agarre D75	15%	15%
Resistencia de la unión, mín.	D751 Lengüeta B	75%	90%
Retención de propiedades tras el envejecimiento térmico:	D3045		
Resistencia a la rotura, mín.	Método de Agarre D75	90%	90%
Elongación, mín.	Método de Agarre D75	90%	90%
Resistencia al desgarro, mín.	D751	45 lbf (200 N)	45 lbf (200 N)
Doblado a baja temperatura	D2136	aprueba	-40 °C (-40 °F)
Ensayo de envejecimiento acelerado (agrietamiento / fisuración)	G155	aprueba	aprueba
Variación dimensional lineal, máx.	D1204	0.50%	0.50%
Cambio de peso después de la inmersión en agua, máx.	D570	± 3.0%	± 3.0%
Resistencia a la perforación estática	D5602	aprueba	aprueba
Resistencia a la perforación dinámica	D5635	aprueba	aprueba

*Las propiedades indicadas en esta tabla corresponden al producto en su estado de fabricación, salvo que se especifique lo contrario.

COLORES DISPONIBLES

Blanco (WH) Gris (GR) Beige (TA)

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- Asegúrese de que las superficies sobre las que se colocará Mapeplan P Trim Strip estén limpias, secas y lisas.
- Mapeplan P Trim Strip debe ser soldada con aire caliente. Todas las uniones deben inspeccionarse con sonda.
- Siga todas las Especificaciones Técnicas de Polyglass.



DATOS DEL PRODUCTO

Espesor 60 mils (1.52 mm)
Tamaño del Rollo... 8" x 100" (20 cm x 30.5 m)
Rollos/Caja 2

CÓDIGOS DEL PRODUCTO

- 7541838000 – Blanco
- 7541838001 – Gris
- 7541838002 – Beige

MAPEPLAN® P TRIM STRIP

MEMBRANA DE PVC PARA TAPAJUNTAS

INSTALACIONES DE FABRICACIÓN

- Fernley, NV
- Hazleton, PA
- Waco, TX
- Winter Haven, FL

SEDE CORPORATIVA

Polyglass U.S.A., Inc.
1111 West Newport Center Drive
Deerfield Beach, FL 33442
www.polyglass.us

Línea General: (888) 410-1375
(954) 233-1330
Servicio al Cliente: (800) 222-9782
Servicio Técnico: (866) 794-9659

¿Preguntas? technical@polyglass.com

Exención de Responsabilidad del Producto:

A menos que se incorpore o forme parte de una garantía complementaria del fabricante, Polyglass garantiza su(s) producto(s) contra defectos de fabricación que resulten directamente en fugas por un período de 1 año.

Consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) para datos y manipulación específica de nuestros productos. Todos los datos suministrados corresponden a la producción estándar y se ofrecen de buena fe dentro de las tolerancias aplicables de fabricación y ensayo.

Polyglass U.S.A. Inc., se reserva el derecho de mejorar y modificar sus productos en cualquier momento sin previo aviso. Polyglass U.S.A., Inc. no se hace responsable del uso de sus productos en condiciones más allá de su propio control. Para obtener los datos del producto y la información de garantía más reciente, visite www.polyglass.us.



POLYGLASS®



www.polyglass.us