

MAPEPLAN® P WB

ADHESIVO A BASE DE AGUA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mapeplan P WB es un adhesivo polimérico a base de agua diseñado para la adherencia de membranas Mapeplan PVC y membranas Mapeplan PVC FB a sustratos horizontales y verticales. El adhesivo está formulado para ofrecer un alto rendimiento de adherencia y cumplir, al mismo tiempo, con las restricciones y normativas de compuestos orgánicos volátiles (VOC).

APLICACIONES TÍPICAS

- Adherencia de membranas para cubiertas Mapeplan PVC
- Adherencia de membranas Mapeplan PVC FB
- Aplicaciones de membrana horizontales y verticales

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Bajo VOC (<250 g/L)
- Formulación a base de agua
- Alta pegajosidad inicial
- Cumple con las regulaciones de la Comisión de Transporte de Ozono (OTC)
- Cumple con los requisitos de todos los Distritos de Calidad del Aire de California
- Excelente resistencia al calor
- Aplicación sobre una sola superficie

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Propiedad	Valor Típico
Color	Blanco
Viscosidad	8,400 cP – 14,400 cP
Vida Útil	1 año, sin abrir
Sólidos Totales	52 % ± 4 %
Peso / Galón	8.99 lb
Contenido de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC)	179 g/L
Tiempo Abierto	Hasta 3 horas



DATOS DEL PRODUCTO

Cobertura Neta

PVC liso 140 – 180 pies²/gal
PVC con respaldo de fieltro.... 100 – 120 pies²/gal
Envase..... cubeta de 5 galones,
45 cubetas/palet

ESTÁNDARES APLICABLES

- Clasificación UL
- Aprobado por FM
- Código de Construcción de Florida



CÓDIGOS DEL PRODUCTO

- 6746219

MAPEPLAN® P WB

ADHESIVO A BASE DE AGUA

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación

- Utilice este producto únicamente después de revisar todas las advertencias, las instrucciones de uso y las medidas de primeros auxilios facilitadas.
- Asegúrese de que la superficie del sustrato esté limpia, seca y libre de residuos.

Aplicación del Adhesivo

- Aplique el adhesivo únicamente sobre la superficie del sustrato.
- Aplique a una tasa aproximada de 140 a 180 pies²/gal (3.4 a 4.4 m²/L) para membranas lisas y de
- 100 a 120 pies²/gal (2.4 a 2.9 m²/L) para membranas con respaldo de fieltro.
- Las tasas de cobertura variarán según la porosidad y el estado del sustrato.
- Aplique el adhesivo utilizando un rodillo resistente a disolventes con felpa media de 3/8" (10 mm).

Adherencia

- Adhiera la membrana al sustrato mientras el adhesivo aún esté húmedo, evitando la formación de bolsas de aire y arrugas.
- Aplique presión con una escoba de empuje o un rodillo pesado para garantizar una adherencia completa y uniforme.

Requisitos de Temperatura

- Aplique el adhesivo solo cuando la temperatura ambiente sea de al menos 50 °F (10 °C) y en aumento.

Almacenamiento

- Proteja el producto de la congelación.
- No lo almacene a menos de 40 °F (4 °C).

Solo para Uso Profesional o Industrial

INSTALACIONES DE FABRICACIÓN

- Fernley, NV
- Hazleton, PA
- Waco, TX
- Winter Haven, FL

SEDE CORPORATIVA

Polyglass U.S.A., Inc.
1111 West Newport Center Drive
Deerfield Beach, FL 33442

www.polyglass.us

Línea General: (888) 410-1375

(954) 233-1330

Servicio al Cliente: (800) 222-9782

Servicio Técnico: (866) 794-9659

¿Preguntas? technical@polyglass.com

Exención de Responsabilidad del Producto:

A menos que se incorpore o forme parte de una garantía complementaria del fabricante, Polyglass garantiza su(s) producto(s) contra defectos de fabricación que resulten directamente en fugas por un período de 1 año.

Consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) para datos y manipulación específica de nuestros productos. Todos los datos suministrados corresponden a la producción estándar y se ofrecen de buena fe dentro de las tolerancias aplicables de fabricación y ensayo.

Polyglass U.S.A. Inc., se reserva el derecho de mejorar y modificar sus productos en cualquier momento sin previo aviso. Polyglass U.S.A., Inc. no se hace responsable del uso de sus productos en condiciones más allá de su propio control. Para obtener los datos del producto y la información de garantía más reciente, visite www.polyglass.us.



POLYGLASS®



www.polyglass.us